

A mozgatóorsós szerkezet esetén használt anyagok anyagtulajdonságai

Anyag	R_{eH} [MPa]	R_m [MPa]	σ_{kr} [MPa]
A44 (S275JR)	265	430	304-1,12·λ
A50 (E295)	285	490	460-2,57·λ
A60 (E335)	325	590	578-3,75·λ
Öntöttvas (EN-GJL-300)	-	240	-